

Rundstahlbügel aus Lagerware							
Werkstoffnummer	EN		DIN		ASTM	Bemerkung	Fußnote
1.0038	10025-2	S235JRG2	17100	RSt 37-2	A 283 M Gr. A	Unlegiertes Baustahl	
1.4301	10088-1	X5CrNi18-10			304	Rost- und Säurebeständiges Stahl	
1.4571	10088-1	X6CrNiMoTi17-12-2	17440		316Ti	Rost- und Säurebeständiges Stahl	

Rundstahlbügel auf Anfrage							
Werkstoffnummer	EN		DIN		ASTM	Bemerkung	Fußnote
1.1127		36Mn6 QT+C+SH			DOT-3AA	Vergütet	1*
1.7227	10083-1	42CrMo S4 QT+C	17200			Vergütungsstahl	2*
1.7709		21CrMoV5-7 QT+C				Vergütet, Warmfestes Baustahl	

1\* Vergütetes Vormaterial für eine Güte - 8.8 - keine nachträgliche Wärmebehandlung erforderlich.

2\* Vergütetes Vormaterial für eine Güte - 10.9 - keine nachträgliche Wärmebehandlung erforderlich.

Rohrschellen aus Lagerware							
Werkstoffnummer	EN		DIN		ASTM	Bemerkung	Fußnote
1.0038	10025-2	S235JRC +AR	17100	RSt 37-2	A 283 M Gr. A	Unlegiertes Baustahl	
1.4301	10088-1	X5CrNi18-10			304	Rost- und Säurebeständiges Stahl	
1.4571	10088-1	X6CrNiMoTi17-12-2	17440		316Ti	Rost- und Säurebeständiges Stahl	
1.5415	10028-2	16Mo3			A 204 M Gr. C	Warmfestes Baustahl	
1.7335	10028-2	13CrMo4-5			A 387 M Gr. 12 Class 2	Warmfestes Baustahl	

Rohrschellen auf Anfrage							
Werkstoffnummer	EN		DIN		ASTM	Bemerkung	Fußnote
1.0577	10025-2	S355J2 +AR				Unlegiertes Baustahl	
1.4463		GX6CrNiMo24-8-2				Rost- und Säurebeständiger Stahl	
1.4541	10088-1	X6CrNiTi18-10	17440		321	Rost- und Säurebeständiger Stahl	
1.4828		X15CrNiSi 20-12				Hitzebeständiger Stahl	

Anfertigungen aus Bleche auf Anfrage							
Werkstoffnummer	EN		DIN		ASTM	Bemerkung	Fußnote
1.0425	10028-2	P265GH		H II	A285 Gr.C	Unlegierte Warmfester Stahl	
1.0491	10113-2	S275NL		TStE 285	A 633 M Gr. A	unlegierter Qualitätsstahl, Feinkornbaustahl	
1.0566	10028-3	P355NL1		TStE 355	A 516 M Grade 65 (450)	Feinkornbaustahl, unlegierter Qualitätsstahl	
1.1106	10028-3	P355NL2		ESTe 355	A 537 M Class 1	Feinkornbaustahl	
1.4301	10088-1	X5CrNi18-10			304	Rost- und Säurebeständiges Stahl	
1.4571	10088-1	X6CrNiMoTi17-12-2	17440		316Ti	Rost- und Säurebeständiges Stahl	
1.5415	10028-2	16Mo3			A 204 M Gr. C	Warmfestes Baustahl	
1.7380	10028-2	10CrMo9-10			A 387 M Gr. 22 Class 2	Warmfestes Baustahl	
1.7335	10028-2	13CrMo4-5			A 387 M Gr. 12 Class 2	Warmfestes Baustahl	